



Kamix
Сухие строительные смеси



КАМИКС-340

Клей монтажный гипсовый для пазогребневых гипсовых плит (ПГП)

КАМИКС-340 - Сухая растворная смесь на основе гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок для приготовления высококачественного монтажно-клеевого раствора. Соответствует требованиям ГОСТ Р58275-2018.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа стен и перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	гипс
Цвет	светло-серый
Максимальная фракция	0,63 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² поверхности нанесения при толщине слоя 1 мм	1,3 кг
Расход воды затворения на 1кг смеси	0,28-0,3 литра
Прочность на сжатие	3,0 МПа
Прочность сцепления	0,5 МПа
Жизнеспособность смеси после смешивания с водой	60 минут
Время высыхания (зависит от температуры и влажности)	90 минут
Водостойкость	неводостойкая
Рекомендуемая толщина слоя	2 мм

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, и других веществ, ухудшающих сцепление. Температура основания должна быть не ниже + 5°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-340** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,28-0,3 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5 минут и снова перемешать. После этого клей готов к применению. Использовать в течение 1 часа. При работе использовать чистый инструмент. Приготовленный раствор применяют при температуре воздуха +5°C...+30°C. При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ПРИМЕНЕНИЕ

При монтаже перегородок из ПГП растворная смесь наносится в горизонтальные и вертикальные пазы монтируемых плит и с усилием прижимается гребнем следующей плиты. Выступающий при этом излишек клея удаляется шпателем.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Клей **КАМИКС-340** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

ООО «Пермский завод строительных смесей»
Россия, 614990, г. Пермь, ул. Промышленная, 87,
Тел./факс (342) 294-65-22, 294-36-45
www.kamix.perm.ru