



Kamix
Сухие строительные смеси



КАМИКС-16 «ГРАНИТ»

Клей для керамогранита и природного камня

КАМИКС-16 «ГРАНИТ» - сухая растворная смесь на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих полимерных добавок, повышающих пластичность и адгезию к основанию, для приготовления высококачественного плиточного клея. Соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2015.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для облицовки фасадов зданий, цоколей, террас, балконов и других сложных оснований плитами любого формата из керамогранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамической плиткой по горизонтальным и вертикальным бетонным, кирпичным, газобетонным, оштукатуренным цементным и гипсовым основаниям, ГКЛ, ГВЛ, асбоцементным листам, ДСП. Рекомендуется для облицовки бассейнов, полов с подогревом и других оснований, подверженных значительным нагрузкам, деформациям, резким температурным перепадам, воздействию воды, препятствует безнапорным протечкам (ванные комнаты, душевые и т.д.). Допускается применение методом «сверху вниз».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	цемент и латекс VA/E
Наполнитель	песок
Цвет	серый
Максимальная фракция	0,6 мм
Рекомендуемая толщина слоя	2-6 мм
Прочность сцепления с бетоном, не менее	12 кг/см ²
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	1,5-1,7 кг
Расход воды на 1 кг смеси	0,2-0,22 л
Марка по прочности на сжатие	M100
Класс клея	C2
Жизнеспособность раствора	3 часа
Водостойкость	водостойкий
Морозостойкость	F50

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Для улучшения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. Гладкие бетонные плиты (пропаренные плиты заводского изготовления) необходимо обработать адгезионными грунтовками. Температура основания должна быть не ниже +5°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-16 «ГРАНИТ»** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,2-0,22 л воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5-10 минут и снова перемешать. После этого клей готов к применению. На подготовленное основание наносится слой клея необходимой толщины, затем разравнивается зубчатым шпателем. На слой клея кладется плитка и вдавливается. Затирку швов и последующие работы производить через 24-48 часов. Незатвердевший раствор смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически. Работы производят при температуре воздуха +5°C...+30°C. При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь **КАМИКС-16 «ГРАНИТ»** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

ООО «Пермский завод строительных смесей»
Россия, 614990, г. Пермь, ул. Промышленная, 87,
Тел./факс (342) 294-65-22, 294-36-45
www.kamix.perm.ru