



Kamix
Сухие строительные смеси



КАМИКС-18 «ТЕПЛОКЛЕЙ»

Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции

КАМИКС-18 «ТЕПЛОКЛЕЙ» - Сухая растворная смесь на основе цемента, фракционированного песка и модифицированных полимерных добавок, повышающих пластичность и адгезию к основанию, для приготовления высококачественного штукатурно-клеевого раствора. Соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2015.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для устройства систем скрепленной теплоизоляции зданий различного назначения.

КАМИКС-18 «ТЕПЛОКЛЕЙ» применяется для приклеивания минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и неэкструдированного пенополистирола, для устройства армирующего слоя с использованием сетки, для тонкослойного оштукатуривания по сетке. Раствор применять при температуре +5...+30°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	цемент+VA/E
Наполнитель	песок
Максимальная фракция	0,6мм
Рекомендуемая толщина слоя	2-15 мм
Прочность сцепления с основанием:	
бетоном	не менее 10 кг/см ²
утеплителем	не менее 1 кг/см ²
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя раствора 1 мм	1,5-1,6 кг
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,22 л
Открытое время работы	20 мин
Температура эксплуатации	-50...+60°C
Жизнеспособность раствора	1,5 часа
Водостойкость	водостойкий
Морозостойкость	не менее 75 циклов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Поверхность основания должна быть обработана грунтовкой. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой в несколько слоев. Температура раствора и основания должна быть не ниже + 5°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-18 «ТЕПЛОКЛЕЙ»** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,20-0,22 л воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5-10 минут и снова перемешать. После этого клей готов к применению. Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.

Работы производят при температуре воздуха +5°C...+30°C. При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь **КАМИКС-18 «ТЕПЛОКЛЕЙ»** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ООО «Пермский завод строительных смесей»
Россия, 614990, г. Пермь, ул. Промышленная, 87,
Тел./факс (342) 294-65-22, 294-36-45
www.kamix.perm.ru