



КАМИКС-12

Штукатурка цементная мелкодисперсная

КАМИКС-12 - сухая растворная смесь на основе портландцемента, мелкофракционного песка и модифицирующих добавок, обеспечивающих высокую пластичность, адгезию, трещиностойкость и низкое водопоглощение, для приготовления высококачественного тонкослойного штукатурного раствора. Соответствует требованиям ГОСТ 33083-2014.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ручного оштукатуривания стен из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, по цементным и цементно-известковым штукатуркам в помещениях с сухим и влажным режимом, а также для оштукатуривания фасадов, заделки отверстий и выбоин, для подготовки основания под последующее шпаклевание, окраску, оклейку обоями, отделку декоративными материалами. Рекомендована для оштукатуривания бассейнов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	_____	цемент
Наполнитель	_____	песок
Цвет	_____	серый
Максимальная фракция	_____	0,6мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	_____	2-10 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	_____	1,5-1,6 кг
Расход воды на 1кг смеси	_____	0,17-0,20 литра
Класс прочности	_____	КП IV (не ниже М100)
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	_____	2 часа
Водостойкость	_____	водостойкая
Морозостойкость	_____	F50

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5⁰С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-12** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,17-0,20 л воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 10 минут и снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. При работе пользоваться чистым инструментом.

Штукатурка наносится на поверхность, набрасывая мастерком, кельмой или шпателем за один раз толщиной до 1 см, затем выравнивается правилом. Последующий выравнивающий слой раствора или укладку плитки следует производить не ранее чем через 6 часов. Работы производят при температуре воздуха +5⁰С...+30⁰С.

При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Штукатурка **КАМИКС-12** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.