



КАМИКС-220

Штукатурка цементная армированная для ручного и машинного нанесения

КАМИКС-220 - сухая растворная смесь на основе портландцемента, фракционированного песка, армирующих волокон и модифицирующих добавок, обеспечивающих высокую пластичность, адгезию и трещиностойкость, для приготовления высококачественного штукатурного раствора. Соответствует требованиям ГОСТ 33083—2014.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для **ручного и машинного** оштукатуривания стен из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, по цементным и цементно-известковым штукатуркам в помещениях с сухим и влажным режимом, а также для оштукатуривания фасадов, для подготовки основания под последующее шпаклевание, окраску, оклейку обоями, отделку декоративными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	цемент
Наполнитель	песок
Цвет	серый
Максимальная фракция	1 мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	6-20 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	1,6 кг
Расход воды на 1кг смеси	0,18-0,20 литра
Класс прочности	КП III (M50-M75)
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	2 часа
Водостойкость	водостойкая
Морозостойкость	F50

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5⁰С.

ПРИМЕНЕНИЕ

При ручном нанесении сухая смесь **КАМИКС-220** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,18-0,20 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 10 минут и снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. При работе пользоваться чистым инструментом. Штукатурку нанести на поверхность, набрасывая мастерком, кельмой или шпателем за один раз толщиной 6-20 мм, затем выровнять правилом. После начала схватывания оштукатуренную поверхность смочить водой и затереть теркой. При требуемой толщине выравнивания более 20 мм штукатурную смесь наносить в два слоя.

При механизированном нанесении засыпать смесь **КАМИКС-220** в приемный бункер растворосмесительного насоса, установить расход воды в соответствии с требуемой консистенцией штукатурного раствора. Нанести раствор на подготовленную поверхность с помощью штукатурного пистолета, затем выровнять правилом. После начала схватывания оштукатуренную поверхность смочить водой и затереть теркой. Работы проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации штукатурной машины. Работы производят при температуре воздуха +5⁰С...+30⁰С.

При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Штукатурка **КАМИКС-220** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.