



# КАМИКС-240

## Штукатурка для газобетонных и твинблоков цементная тонкослойная

**КАМИКС-240** - сухая растворная смесь на основе портландцемента, фракционированного песка, модифицирующих добавок, для приготовления высококачественного тонкослойного штукатурного раствора по газобетону и твинблокам. Соответствует требованиям ГОСТ 33083-2014.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для тонкослойного оштукатуривания стен из газо- и пенобетона, твинблоков. Для внутренних и наружных работ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	цемент
Наполнитель	песок
Цвет	серый
Максимальная фракция	1 мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	3-10 мм
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	1,5-1,6 кг
Расход воды на 1кг смеси	0,20-0,22 литра
Коэффициент прочности	кп-3 (М50-М75)
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	1,5 - 2 часа
Водостойкость	водостойкая
Водоудерживающая способность	не менее 99,7%
Коэффициент парпроницаемости	не менее 0,1 мг (м.час. Па)
Морозостойкость	F50

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Температура основания должна быть не ниже + 5°С. Трещины и крупные выбоины, швы заделать этой-же штукатуркой за 2-3-ое суток до основного оштукатуривания.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-240** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,20-0,22 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой (рекомендуемое количество оборотов 500 об\мин) до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 10 минут и снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. При работе пользоваться чистым инструментом. Штукатурку нанести на поверхность кельмой или шпателем за один раз толщиной 3-10 мм, затем выровнять правилом. После начала схватывания оштукатуренную поверхность смочить водой и затереть теркой. Оштукатуривание выполнять при температуре 5-25 градусов, защищать от солнца, ветра и дождя. Во время набора прочности штукатурки защитить фасад от солнца, ветра, дождя укрыв леса специальной сеткой, укрывным материалом.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Штукатурка **КАМИКС-240** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Хранить следует в крытых сухих складских помещениях в упакованном виде, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.